vetonit Проверено в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 6000

ровнитель для пола быстротвердеющий



ЭКСПРЕСС-СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА

результат за 15 часов

толщина слоя 10–250 мм

идеальное решение для формования душевых поддонов

прочная основа под дальнейшую отделку

можно ходить через 3 часа

Информация о продукте

Технические характеристики*

Состав	цемент, песок, минеральные наполнители, модифицирующие добавки
Цвет	серый
Размер фракции заполнителя, мм	менее 3
Расход смеси, кг/м² при слое 1 мм	1,8
Расход воды, л/кг	0,08
Расход воды, л / мешок 25 кг	2
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10–250
Толщина слоя для «плавающей» стяжки, мм	от 40
Время начала схватывания, мин, не ранее	30
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	20
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	4
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,6
Деформация усадки, мм/м, не более	0,4
Время пешеходного движения, ч	3
Укладка напольных покрытий через, ч	15

* Все технические и эксплуатационные характеристики продукта сохраняются при условии хранения продукта в крытом сухом помещении при температуре не ниже +5 °С и нормальной влажности воздуха (60 %).

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение

9 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение 24 часов.

Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание оснований слоем 10–250 мм. Идеален для срочного ремонта небольших помещений (ванная, санузел). Для создания подиума под ванну, чаши душевой кабины, ремонта ступеней. Для создания любых видов стяжек, укрытия трубопроводов, придания полу уклона. Применяется в качестве основания под укладку различных напольных покрытий. Подходит для системы «теплый пол». Для ручного нанесения.

Область применения

Внутренние работы в сухих и влажных помещениях жилых, общественных, офисных зданий.

Подходящие основы

Бетонные, цементно-песчаные основания с прочностью на сжатие более 15 МПа, прочностью на отрыв более 0,5 МПа. Старый бетон или слабые основания прочностью 10–15 МПа (при толщине слоя от 30 мм).

Инструкция по применению

Подготовка основания

Здание должно иметь кровлю, окна и двери должны быть закрыты. В процессе работ и в течение как минимум 7 суток после их окончания температура воздуха и поверхности основания должна быть в пределах +10...+25 °С. Во время выполнения работ и в последующие 3 суток не допускается воздействие сквозняков и воздушной тяги на поверхность пола. Основание должно быть сухим, твердым, обеспыленным. Поверхность необходимо очистить от жира, цементного/коврового клея, масляных пятен и других загрязнений. Отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона удалить шлифованием/фрезерованием. Пропылесосить основание. Перед нанесением ровнителя для пола основание нужно обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус** или **vetonit МД 16 суперконцентрат** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Изготовитель не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтовок других производителей.

Приготовление смеси

Залить в емкость 2,0 л чистой воды (8 % от веса сухой смеси) и смешать с 25 кг (мешок) **vetonit 6000**. Смесь добавлять в воду, а не наоборот. В холодных условиях рекомендуется применять теплую воду (t ≤ 35 °С).

Перемешать при помощи мощного (не менее 1 кВт) строительного миксера (400–600 об/мин) до однородной массы в течение 1–2 минут. При больших объемах работ для смешивания рекомендуется использовать проточный миксер (например, m-tec D30, D50).

Нанесение

Приготовленный раствор **vetonit 6000** выложить на основание так, чтобы толщина конечного слоя была в пределах от 10 до 250 мм. При создании «плавающей» стяжки толщина слоя должна составлять не менее 40 мм с обязательным армированием стальной сеткой.

Раствор распределить по поверхности при помощи правила или стального гладкого шпателя, затем разровнять, утрамбовать и загладить теркой. Работы по выравниванию отдельного помещения производят без перерывов. Оптимальная площадь укладки стяжки вручную – до 15 м².

Выровненная поверхность пригодна для хождения через 3 часа (температура воздуха +20 °С). При необходимости перед укладкой напольных покрытий поверхность можно отшлифовать или дополнительно выровнять наливным полом **Vetonit**. Номинальную прочность материал достигает через 28 суток.

Важно знать!

Внимание!

Продукт быстротвердеющий. Все работы по нанесению и выравниванию должны быть выполнены в течение 30 минут с момента затворения водой.

Рекомендации

Перед использованием выдержите материал 12–24 ч в условиях помещения, разложив мешки стопками по 4–5 шт.

На подготовленном основании рекомендуется выставить сплошные маяки и отрегулировать по ним толщину наносимого слоя материала, используя для этих целей уровень или нивелир. При планировании деформационных швов следует сразу произвести их разметку, учитывая геометрию помещения. Выровненную поверхность не рекомендуется красить и оставлять без напольного покрытия.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Рабочий инструмент и тару моют водой сразу после окончания работ.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

подробнее
о **vetonit 6000**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



24/7

ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ