


vetonit Проверено в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА **vetonit экстрим фикс**

Клей белый для мозаики и керамогранита
любого формата



**НЕВЕРОЯТНО
КОМФОРТНОЕ
НАНЕСЕНИЕ**



**на мраморе
формула
без песка**

C2 TE S1

Класс по ГОСТ



без ограничения
по размеру
и типу плит



экономичный расход
(20 кг = 25 кг клея на
песочном наполнителе)



увеличенное
открытое время —
30 мин



состав усилен
фиброволокном



Технические характеристики*

Информация о продукте

Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018	C2 TE S1
Цвет	белый
Расход воды, л/кг	0,34–0,39
Расход смеси, кг/м ² /1 мм	1,1
Открытое время, мин	30
Время корректировки, мин	25
Время жизни, ч	3
Допустимость пешей нагрузки, ч	24
Максимальная толщина слоя, мм	10
Расшивка швов, ч	24

Физико-механические характеристики

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	1,4
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, не менее	1
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа, не менее	1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа, не менее	1
Деформативность, мм, не менее	2,5

Температурный режим

Температура применения, °С	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +80

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 20 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

* Все технические характеристики указаны для t = +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %, выдержка образцов 28 суток.



Инструкция по применению

Назначение

Фиксация плит из искусственного и натурального камня (в т. ч. мрамора), керамической и стеклянной мозаики, крупноформатного керамогранита снаружи и внутри помещений, пригоден для затирки межплиточных швов и для кладки стеклоблоков.

- Для приклеивания плит крупного формата во внутренних помещениях и снаружи – выдерживает большие нагрузки и перепады температур.
- Для облицовки бассейнов.
- Для системы «теплый пол».
- Для облицовки каминов и печей.

Подходящие основания:

- выдержанный бетон;
- ячеистый бетон;
- кирпич;
- оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе;
- цементно-стружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты;
- гидроизоляция (кроме битумной).

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Температура основы, клея и плиток должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**. Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения поверхности основания от вертикали или горизонтали до 10 мм можно выровнять клеем. Отклонения более 10 мм необходимо выровнять цементной штукатуркой

vetonit TT30 лайт (до 30 мм, вертикальные поверхности) или быстротвердеющим ровнителем для пола **vetonit 5000** (до 50 мм, горизонтальные поверхности). При облицовке пола с системой «теплый пол» необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ.

Приготовление клея

Залить в емкость 6,8–7,8 литра чистой воды и засыпать 20 кг (мешок) клея. Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. После первого перемешивания полученный раствор должен быть жидким. Выдержать 5 мин – за это время раствор набирает необходимую плотность консистенции. После выдержки повторно перемешать. Рекомендуется использовать лепестковый венчик миксера, так как фракция частиц очень тонкая – до 0,2 мм. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 ч.

ВАЖНО. Соблюдайте инструкцию по затворению водой и перемешиванию. Клей на мраморном наполнителе требует больше воды, чем клей на песке!

Нанесение

Клей наносится на основание зубчатым шпателем. Чтобы плитка хорошо приклеилась, рекомендуется придавить ее для лучшего пятна контакта. Особо крупный формат плитки рекомендуется проработать с помощью виброприсосок. Увеличенное открытое время позволяет приклеивать плитку в течение 30 минут и корректировать ее в течение 25 минут при условиях нормальной температуры и влажности помещения.

При укладке плитки на пол или при наружных работах необходимо обеспечить 100%-ный контакт плитки с раствором, используя метод «двойной обмазки», нанося раствор как на основание, так и на обратную сторону плитки.

ВАЖНО. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Облицовку можно проводить методом «сверху вниз». Плитки должны укладываться с зазором не менее 1 мм. Межплиточные швы должны быть заполнены затиркой **vetonit спектр** не ранее чем через 24 часа. Для заполнения стыков типа «стена — стена», «стена — пол» на облицовке внутри помещения применять силиконовый герметик **vetonit сил**.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается. Сильновпитывающие и слабые основания рекомендуется обработать грунтовкой vetonit прим оптимус.

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 суток. Включать обогреваемый пол можно не ранее чем через 7 суток после укладки плитки и затирки швов.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Плиточные клеи Vetonit



Технические характеристики

	vetonit иззи фикс+	vetonit профи плюс	vetonit гранит фикс	vetonit ультра фикс	vetonit экстрим фикс	vetonit С2 флекс
Класс	C1 T	C1 T	C2 T	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 E S2
Цвет	серый	серый	серый	серый	белый	серый
Адгезия н.у., МПа	1	1,4	1,4	1,8	1,4	2
Открытое время, мин	20	20	20	30	30	40
Время жизни, ч	3	4	3	4	3	4
Деформативность, мм	—	—	—	2,5	2,5	5
Размер плитки, см	60 × 60	60 × 60	120 × 120	без ограничений	без ограничений	без ограничений

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 02.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **Vetonit экстрим фикс**
на vetonit.com

8 800 234 01 31