vetonit Проверено в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА vetonit LR+ ГОТОВАЯ

Шпаклевка под обои и покраску

новинка!

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ В 2 РАЗА

×2



1 слой = суперфиниш + база

наносится поверх штукатурки

универсальная: слой 0,2–4 мм

удобная и пластичная

без трещин и усадки

Информация о продукте

Технические характеристики

Состав: молотый мрамор, акриловый полимер, функциональные добавки, вода.

Цвет ..... белый

Водостойкость ..... не водостойкая

Наполнитель ..... тонкомолотый мрамор

Морозостойкость при хранении и транспортировке, циклы 10

Средний размер фракции, мм 0,015

Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм 0,2–4

Расход, л/м^2/мм 1

Расход, кг/м^2/мм 1,7

Время высыхания 1 слоя (в зависимости от толщины слоя и условий высыхания), ч 3–12

Фасовка

Пластиковое ведро 18 кг.

Хранение

Срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 18 месяцев с даты изготовления. Хранить вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +25 °С.
Допускается до 10 циклов замораживания при температуре не ниже –30 °С общей продолжительностью не более 2 недель, что позволяет транспортировать продукт в холодное время года без рефрижератора.

Инструкция по применению

Назначение

Суперфинишное выравнивание стен и потолков под покраску и поклейку обоев, в том числе для тонких декоративных материалов, для глянцевых красок и обоев, когда необходимо качество поверхности высшей категории К4 согласно СП 71.13330.2017.

Область применения

Сухие помещения внутри зданий.

Подходящие основания:

- поверхности, выровненные гипсовыми и цементными штукатурками vetonit;
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит;
- поверхности из минеральных материалов, основания из ГСП, ПГП (исключая заделку швов и стыков), выравнивание со стеклохолстом. Предварительное выравнивание поверхности более базовым типом шпаклевки не требуется.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и материала должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Нанесение

Шпаклевка **vetonit LR+ ГОТОВАЯ** может наноситься шпателем или валиком вручную, а также методом безвоздушного и воздушного напыления. Минимальная температура окружающей среды при нанесении +10 °С. В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя время высыхания составляет приблизительно 3–12 часов. После высыхания поверхность обрабатывать при помощи шлифовальной бумаги (рекомендуется зернистость Р320 и выше). Для более легкой обработки поверхности рекомендуется шлифовать ее сразу после высыхания материала.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit LR+ ГОТОВАЯ** не является влагостойкой и не предназначена для мокрых помещений и наружных работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; хранить в недоступном для детей месте.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию. Затвердевший продукт утилизировать как строительные отходы.



1



Грунтовка сцепляющая

2



Штукатурка гипсовая усиленная белая

3



Грунтовка глубокого проникновения

4



Шпаклевка под обои и покраску

5



Бумага шлифовальная Vetonit

Для подготовки стен в сухих помещениях под оклейку обоями или покраску необходимо:

1) очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;
обработать поверхность сцепляющей грунтовкой **vetonit прим контакт** (для укрепления основания и обеспечения лучшего сцепления с последующим выравнивающим слоем);

2) использовать гипсовую штукатурку **vetonit профи гипс**, **vetonit бэйс гипс** или **vetonit мех гипс** (чтобы выровнять перепады стены);

3) обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** для лучшего сцепления с последующим слоем;

4) использовать шпаклевку **LR+ ГОТОВАЯ**, чтобы выполнить базовое и суперфинишное выравнивание в 1 слой;

5) высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой **Vetonit** и обеспылить;

6) перед покраской прогрунтовать стену повторно грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**;

ВАЖНО: для качественной отделки необходимо следовать инструкции, приведенной на упаковке и в техкарте соответствующего материала.

Подробнее о **vetonit LR+ ГОТОВАЯ** на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

vetonit

новинка!

шпаклевка

LR+ ГОТОВАЯ

под обои
и покраску





СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ В 2 РАЗА

1 СЛОЙ = СУПЕРФИНИШ+ БАЗА

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



24/7

ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ