vetonit

Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Аква Лайт (облегченный)

ТУ 23.62.10-031-56846022-2024

Описание продукции

Легкая гипсовая строительная плита Vetonit Аква Лайт (облегченный) (ГСП-Н3) для создания декоративных элементов, криволинейных конструкций и бескаркасной облицовки в помещениях с повышенной влажностью. Сердечник плиты изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными добавками и облицован картоном светло-зеленого цвета.

Материал не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды.



Область применения

- Устройство криволинейных конструкций.
- Облицовка стен бескаркасным способом.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

Преимущества

Удобный монтаж

Отметки на лицевой стороне плиты указывают места крепления саморезов под два шага каркаса (400 и 600 мм).

PRO edge форма кромки плит

Позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения.

Финишная отделка

Гладкий светлый картон значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.

Повышенная влагостойкость

Позволяет применять плиты в помещениях с повышенной влажностью.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	9,5
Длина плит*, мм (допуск +0/–5 мм)	1500–3600
Ширина плит**, мм (допуск +0/–4 мм)	900–1200
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ-32614-2012, Н – в продольном направлении – в поперечном направлении	 400 160
Вес, кг/м^2	6,8
Плотность, кг/м^3	716
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, %, не более	25 (Н3)
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, г/м^2, не более	180 (Н1)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.
** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

vetonit

Технический лист
Версия 11.2026

Гипсовая плита Vetonit Аква Лайт (облегченный)

Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1–2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.

Транспортировка и хранение

Плиты Vetonit Аква Лайт (облегченный) поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой.
Хранение гипсовых плит Vetonit Аква Лайт (облегченный) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

Наименование	Длина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Количество на палете, шт
Vetonit Аква Лайт (облегченный)	2500	1226	728	66

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т – 16 палет – 3 168 м^2
Монозагрузка в вагон – 45 палет – 8 910 м^2

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.gyproc.ru

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов